

Ficha técnica

Versión 2015.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO ADL S

LIGANTE ADHESIVO Y REFORZANTE PARA MORTEROS



POLICEMENTO ADL S es una emulsión líquida de copolímeros acrílicos, color blanco. No es inflamable, ni corrosivo.

Añadido a morteros, revoques y enlucidos de cemento Portland, con o sin cal, mejora sus propiedades.

Ventajas

Mejora la trabajabilidad de mortero y hormigones. Confiere plasticidad a la mezcla y adherencia sin necesidad de picar la superficie.

Aumenta la elasticidad del material, lo que reduce la aparición de fisuras y aumenta la resistencia al impacto.

Mayor resistencia a la abrasión y altas resistencias a la compresión, tracción y flexión.

Confiere mayor impermeabilidad al agua, aceites, grasas y productos químicos.

Almacenaje

En lugar seco y fresco, protegido de la congelación.

No es inflamable ni combustible.

Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

Usos básicos

Como puente de adherencia entre revoques y hormigón.

Mejora los morteros para reparación superficial de hormigón defectuoso, dañado o erosionado; los revoques para alisado interior de depósitos, silos, tuberías; los enlucidos para hormigón vista.

Realizar perfectos bacheos, carpetas de nivelación, alisado de pisos industriales.

Reforzar mezclas para adherir baldosas, tejas, cerámicas, azulejos, losas aislantes, bloques.

Reforzar pinturas minerales en polvo y al látex.

Presentación

En tambores de 200 Kg, baldes de 20 Kg y bidones de 5 Kg.

Consumo

En morteros en general, aproximadamente 0,500 Kg/m² y por cm de espesor.

En puentes de adherencia, aproximadamente 0,250 Kg/m².

Ficha técnica

Versión 2015.1



POLICEMENTO

Aplicación

Para obtener el mejor resultado con el uso de **POLICEMENTO ADL S**, la superficie de aplicación deber estar firme y limpia. Quitar aquellas partes flojas, si el sustrato presenta manchas de grasa o aceite las mismas deberán ser frotadas con agua caliente y detergente o bien utilizando una solución de soda cáustica. En superficies muy absorbentes conviene humedecer las mismas con agua.

Puente de adherencia:

Aplicar **POLICEMENTO ADL S** tal cual viene, sobre la superficie a reparar, a razón de 1 Kg cada 4 m². La aplicación se hace con pinceleta o escoba, extendiendo bien el producto para no dejar charcos. Colocar el mortero y hormigón y compactarlo antes de que el producto haya secado.

Morteros para reparaciones, bacheos, carpetas:

Mezclar una parte de cemento y tres partes de arena. Empastar hasta obtener la consistencia deseada con una mezcla de una parte de **POLICEMENTO ADL S** y cuatro partes de agua. En alisados de amplia superficies, cuidar el curado manteniéndolo húmedo durante los primeros días.

Mezclas a la cal para adherir revestimientos:

Mezclar 3 baldes de arena, 1 de cal y 1/4 de cemento. Empastar hasta lograr la consistencia adecuada con una mezcla de 1 parte de **POLICEMENTO ADL S** y 6 partes de agua.

Información al consumidor

El uso de **POLICEMENTO ADL S** no dispensa de la aplicación de las reglas del buen arte: limpiar y humedecer las superficies, emplear las arenas adecuadas, cuidar el correcto curado sobre todo en clima caluroso y seco.

No aplicar a temperaturas menores de 5° C.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.