

Ficha técnica

Versión 2020.1

POLICEMENTO

POLICEMENTOCRIL TE

MEMBRANA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE PARA TECHADOS



POLICEMENTOCRIL TE es un revestimiento plástico líquido a base de emulsiones acrílicas elastoméricas resistentes a los rayos U.V. Forma una membrana resistente, impermeable, flexible y transitable adherida al techo.

Ventajas

- Resistente a los rayos U.V., no se altera el color, brindando aspecto agradable a las cubiertas.
- Impermeable al agua y permeable al vapor de agua permitiendo la evaporación de humedad existente en los techos.
- Prolonga la vida útil de los techos.
- Fácil de aplicar, incluso en sitios poco accesibles.
- No requiere juntas ni solapes.
- Muy buena adherencia a amplia variedad de sustratos.

Presentación

Baldes de 4 y 20 Kg.

Colores: blanco, rojo y verde.

Consumo

1 a 1,5 Kg/m², según el espesor final. Puede variar de acuerdo al tipo o estado del sustrato o geotextil/velo.

Usos básicos

POLICEMENTOCRIL TE se utiliza para la impermeabilización de:

- Techos de cemento, baldosas, cerámicos, tejas, fibrocemento, chapa, etc.
- Reimpermeabilización de cubiertas con tratamientos deteriorados.
- Membranas asfálticas con geotextil.
- Como recubrimiento final de nuestros esquemas de impermeabilización cementícea:
POLICEMENTOSEAL 203.
POLICEMENTOSEAL 204.
POLICEMENTOSEAL FLEX.
POLICEMENTOSEAL FLEX S.
- Se adapta a todo tipo de techos y a cualquier inclinación (planos, en cúpula, etc.).

Almacenaje

No es inflamable, ni combustible.

Vida útil: 1 año, en envases cerrados en origen.

Proteger de las temperaturas bajo cero.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1

**Aplicación****Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, musgos y polvo. Las partes flojas deberán ser eliminadas como así también los restos de revoque y retirar los techados anteriores. Se aconseja lavar la superficie con agua y detergente para eliminar contaminantes y materiales preexistentes, luego enjuagar con abundante agua.

En terrazas de baldosas y cerámicas esmaltadas es muy importante realizar un lavado con ácido muriático (1 parte de ácido en 3 de agua) y a continuación deberá enjuagarse con abundante agua. Se deja orear la superficie para que no esté mojada, aún cuando pueda estar húmeda, y se procede al esquema de colocación. En techos con membranas o techados asfálticos deteriorados, eliminar las ampollas abriéndolas para evaporar el agua retenida y proceder a la reparación con geotextil. En techos de chapa metálica, la misma, debe ser tratada previamente con antióxido. En el caso de existir fisuras, las mismas deberán tratarse de manera adecuada. Sugerimos acanalar la fisura mediante un disco de corte y luego sellarlas con **POLICEMENTOCRIL J**.

Aplicación:

Para un óptimo resultado es apropiado cubrir la superficie a impermeabilizar con geotextil o velo sintético (polipropileno, poliéster), se lo adhiere y satura con **POLICEMENTOCRIL TE**. Posteriormente, en un tiempo no menor a 3 horas, se aplicará una segunda mano con el producto. Así se continuará con las sucesivas manos hasta completar el consumo. Las sucesivas manos se deberán aplicar cruzadas para asegurar el cubrimiento de las imperfecciones. La aplicación se realiza con rodillo, pinceleta o soplete para revestimientos.

Refuerzo:

En los sectores sometidos a tránsito muy frecuente (pisos de lavaderos, tendedores, pasillos), el techado debe ser reforzado mediante la incorporación de un velo sintético. Para ello, al dar la segunda mano se va extendiendo el velo sobre el área aplicada y se pasa el rodillo por encima para impregnarlo.

Luego se continúa con las sucesivas manos. En este caso, el consumo de producto puede ser mayor al promedio.

Condiciones ambientales durante la colocación:

Si la temperatura ambiente y/o del sustrato están por encima de 40° C o debajo de 5° C, no debe aplicarse este producto. Cuando la humedad relativa ambiente se alta (mayor de 85%), el tiempo de secado se prolonga considerablemente. No debe aplicarse ante la inminencia de lluvia, llovizna o niebla en las primeras horas del período de secado. Recomendamos aplicar durante las primeras horas del día evitando hacerlo bajo los rayos de sol, debido a que una elevada temperatura puede ocasionar problemas de adherencia y ampollamientos.

Ficha técnica

Versión 2020.1



LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar