

Ficha técnica

Versión 2020.1

POLICEMENTO

POLICEMENTOSEAL 300

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CEMENTÍCEO DE ACABADO FINO



POLICEMENTOSEAL 300 es un sistema impermeabilizante antioxidante de dos componentes no metálicos y no tóxicos, de acabado fino. Ambos componentes están predosificados para obtener una mezcla cementícea impermeable, de gran resistencia, densidad y durabilidad fácilmente aplicable en superficies húmedas.

Ventajas

Las ventajas de la utilización de **POLICEMENTOSEAL 300**, son las siguientes:

- Posee excepcionales propiedades de sellado impermeabilizante, que aseguran completa protección para la mampostería y el hormigón.
- Brinda doble protección impidiendo la formación interna de vapor de agua y sellando las superficies contra la penetración de agua a presión.
- Es compatible con el hormigón y la mampostería, se convierte en parte de la estructura como un acabado decorativo.
- Tiene mayor vida útil que las clásicas pinturas cementíceas.

Consumo

El rendimiento aproximado es de 1 Kg/m²/mano.

Usos básicos

Se recomienda su utilización para:

- Impermeabilizar hormigones, ladrillos, bloques, y todo tipo de mamposterías interiores o exteriores, sobre o debajo el nivel de tierra.
- Impermeabilizar tanques de agua, túneles, piscinas, cisternas, cimientos, sótanos y silos.
- Utilizarlo como enduido de paneles de piedra caliza.

Presentación

En juegos predosificados de 30 Kg.

Se presenta en colores: celeste, blanco, gris y arena.

Almacenaje

Vida útil: 6 meses en envases cerrados en origen, almacenados en ambientes secos y bajo techo. No es tóxico en contacto con agua potable.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1

**Aplicación**

La aplicación del sistema es la siguiente:

Preparación de la superficie

- A) Firme y sana, para lo cual se deben quitar todos aquellos sectores flojos, descascarados y no resistentes.
- B) Limpia, se debe eliminar pinturas, aceites, lociones bronceadoras o cualquier elemento extraño a la estructura. El mejor método de limpieza consiste en lavar a presión con arena o ácido, y luego enjuagar la superficie con agua limpia.
- C) Porosa, para un mejor anclaje del sistema **POLICEMENTOSEAL 300**.
- D) Húmeda, para garantizar un curado lento del **POLICEMENTOSEAL 300**.

Mezclado

Mezclar el componente A producto líquido, con el componente B producto en polvo lentamente durante 15' hasta obtener una masa cremosa. Se recomienda dejar reposar la mezcla por 10' para su humectación.

Su fragüe es lento, por ende recomendamos mezclar la cantidad de producto que pueda ser utilizado en una hora a una temperatura superior a 4º C.

Mantener siempre la misma cantidad de líquido de empaste para cada amasado, con el fin de unificar el color sobre la superficie tratada.

Colocación

Aplicar dos manos cruzadas de la mezcla con pinceleta de cerda corta y dura y para acabados lisos emplear llana metálica, una vez terminado de aplicar el producto, asegurar que la superficie quede totalmente cubierta; entre mano y mano esperar 6 horas.

OBSERVACIONES PARA DETERMINADAS APLICACIONES:

Colocación en piletas dejar transcurrir por lo menos 72 hs. luego de colocada la última mano para ponerlas en servicio.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar