

Ficha técnica

Versión 2020.1

POLICEMENTO

POLICEMENTOSEAL FLEX

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CEMENTÍCEO FLEXIBLE



POLICEMENTOSEAL FLEX es un sistema impermeabilizante flexible de dos componentes, para presiones positivas de agua; destinado a obtener máxima dureza y resistencia estructural. Ambos componentes están predosificados para dar una mezcla cementícea flexible e impermeable que permite sellar y obturar poros y capilares de hormigones y mamposterías.

Ventajas

Con la utilización de **POLICEMENTOSEAL FLEX**, se obtienen las siguientes ventajas:

- Es fácil de aplicar, otorgando excepcionales propiedades de sellado impermeabilizante que aseguran una completa protección para mampostería y hormigón.
- Al ser compatible con hormigón y mampostería, se convierte en parte de la estructura.
- Es resistente al crecimiento de hongos.

Almacenaje

Vida útil: 6 meses en envases cerrados en origen, almacenados en ambientes secos y bajo techo. No es tóxico en contacto con agua potable.

Usos básicos

Se recomienda su utilización para:

- Impermeabilizar hormigón, ladrillos, bloques, y toda mampostería de interiores y exteriores.
- Impermeabilizar tanques de agua, piscinas, cisternas, terrazas, medianeras, fachadas, etc.
- Impermeabilizar cerámica de terraza, se aplica directamente sobre la misma.

Presentación

En juegos predosificados de 35 Kg.

Consumo

El rendimiento aproximado de **POLICEMENTOSEAL FLEX** es de 1 Kg/m²/mano.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1

**Aplicación**

La aplicación del sistema requiere de cuatro pasos que se detallan a continuación, a saber:

Preparación de la superficie:

La misma debe estar:

- A) Firme, para ello se deben quitar todos aquellos sectores flojos, descascarados y no resistentes.
- B) Limpia, para lo cual se deben eliminar pinturas, aceites, lociones bronceadoras o cualquier elemento extraño a la estructura. El mejor método de limpieza es un lavado a presión con arena o ácido, y luego enjuagar la superficie con agua limpia.
- C) Porosa, para un mejor anclaje del sistema **POLICEMENTOSEAL FLEX**.
- D) Húmeda, para garantizar un curado lento del **POLICEMENTOSEAL FLEX**.
- E) Sana, para ello se deben reparar todas las fisuras o grietas con **POLICEMENTO WT**.

Mezclado:

Una vez preparada la superficie de acuerdo a lo antes mencionado, se mezcla el componente líquido con el polvo hasta obtener una pasta homogénea.

Colocación:

Se aplican tres manos cruzadas de la mezcla con pinceleta, llana o rodillo, es importante que la superficie quede totalmente cubierta. Entre mano y mano debe transcurrir un tiempo de espera de 6 hs.

Curado:

Una vez finalizada la aplicación, debe curarse con agua rociando 3 o 4 veces la superficie tratada, a intervalos de 8 horas, o según lo requieran las condiciones de secado.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar