

Ficha técnica

Versión 2020.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTO CUSI

**COMPUESTO LÍQUIDO PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN VEHICULIZADO EN SOLVENTES**



**POLICEMENTO CUSI** es un producto líquido incoloro, con característico olor a solvente y peso específico 0,86 Kg/L.

Pulverizado sobre la superficie del hormigón fresco, seca rápidamente y deja adherida una película continua, flexible, que actúa de barrera contra la evaporación brusca del agua. De tal modo, el hormigón completa su fraguado y curado en presencia de la humedad necesaria para la total hidratación del cemento.

**POLICEMENTO CUSI** es compatible con la adherencia de las pinturas que se deban aplicar luego al hormigón, sin que sea necesario tratamiento alguno para eliminarlo.

**POLICEMENTO CUSI** cumple las exigencias de las normas IRAM 1675 (compuesto tipo B) y ASTM C 309-81 (compuesto tipo 2 clase B).

### Ventajas

- Evita la fisuración por retracción plástica y secado.
- Protege el hormigón en clima caluroso, bajo el rayo del sol o la acción del viento.
- Desarrolla mejores resistencias mecánicas en el hormigón, incluso a la abrasión.
- Garantiza, en la decisiva etapa del curado, los proyectos de hormigones impermeables y durables.

### Almacenaje

En lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor o llama.

Inflamable de primera.

Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

### Usos básicos

**POLICEMENTO CUSI** es un producto para el curado del hormigón cuando es requerido un elevado comportamiento técnico. Su uso se indica para el hormigonado en condiciones climáticas en donde se presenten:

- Muy baja humedad ambiente.
- Vientos secos frecuentes.
- Altas temperaturas.

### Consumo

Aproximadamente 0,100 L/m<sup>2</sup>.

### Presentación

En tambores metálicos de 200 L y latas de 20 y 4 L.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1



### Aplicación

**POLICEMENTO CUSI** se aplica tan pronto haya desaparecido el agua libre exudada en la superficie del hormigón fresco, lo cual ocurre entre ½ y 2 horas luego del alisado, dependiendo del clima y del tipo de hormigón.

La aplicación se hace mediante un pulverizador a presión, en forma pareja y uniforme para distribuirlo bien. La máquina se lava con querosén cuando se va a dejar de usar por un lapso prolongado.

En el caso de hormigones endurecidos bajo encofrado, se emplea **POLICEMENTO CUSI** para continuar el curado. Para ello, se desencofra, se mejora bien el hormigón y una vez desaparecida el agua superficial, se rocía con **POLICEMENTO CUSI**.

### Información al consumidor

En caso de lluvia, antes de que la película se haya secado, conviene retocar las partes afectadas.

Se entrega también incoloro para el curado de pisos y pavimentos coloreados.

**POLICEMENTO CUSI** contiene solventes volátiles inflamables. Durante el almacenaje y el manipuleo, deben observarse las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación vigente. No apagar con agua. Usar arena, polvo químico o gas carbónico.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: [policemento@policemento.com.ar](mailto:policemento@policemento.com.ar) web: [www.policemento.com.ar](http://www.policemento.com.ar)