

Ficha técnica

Versión 2015.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTO ENM

### ENDURECEDOR NO METALICO PARA PISOS DE CEMENTO



**POLICEMENTO ENM** es un agregado no metálico, formulado a base de componentes minerales de extrema pureza y gran dureza. La composición del producto comprende material especialmente seleccionado con la granulometría adecuada combinado con un agente reductor de agua que genera una gran resistencia al uso y a los efectos producidos por la presencia constante del agua. También cuenta con un agente dispersante y otros compuestos completamente inertes al comportamiento de agentes químicos, que mejoran las propiedades de los pisos.

#### Ventajas

Con la incorporación de **POLICEMENTO ENM** se logra una superficie dura, densa, compacta, apta para condiciones severas siendo resistente al deslizamiento. Otra característica de vital importancia es que por su mayor resistencia a la abrasión se elimina el polvo, además se reducen los gastos de mantenimiento debido a la prolongación de la vida útil del piso por la incorporación de este tipo de endurecedores.

#### Consumo

El consumo estándar es de 2 Kg por m<sup>2</sup> de superficie a cubrir.

#### Almacenaje:

Proteger de la humedad, conservar en lugar seco protegido de la intemperie.

#### Usos básicos

Se recomienda cuando se requiere una superficie resistente al impacto, a la abrasión, libre de polvo, entre otras características. Por lo tanto los resultados obtenidos son óptimos cuando se lo incorpora en pisos industriales en general, estaciones de servicio, garages, pisos deportivos y pisos de cemento alisado en general.

#### Presentación

En bolsas de 40 Kg.

Versión color: AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE o GRISES, en bolsas de 25 Kg.

Ficha técnica

Versión 2015.1

# POLICEMENTO

## Aplicación

**POLICEMENTO ENM**, se mezcla en seco con igual cantidad de cemento, luego se esparce la mezcla sobre la superficie de hormigón fresco según la dosificación recomendada anteriormente.

**POLICEMENTO ENM**, es compatible con los tipos de terminación más frecuentes como rodillado, alisado, etc.

Como complemento a la utilización de **POLICEMENTO ENM**, aconsejamos aplicar luego de 48 horas de terminado el piso, **POLICEMENTO SELLADOR DE POROS ACUOSO** fabricado a base de emulsión acrílica.

## Nota

Ante cualquier inquietud les sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico, para lograr una correcta utilización del producto.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: [policemento@policemento.com.ar](mailto:policemento@policemento.com.ar) web: [www.policemento.com.ar](http://www.policemento.com.ar)