

Ficha técnica

Versión 2023.1

POLICEMENTO



POLICEMENTO HIDROLACA AS

HIDROLACA DE ALTOS SÓLIDOS PARA SELLADO DE PISOS CEMENTÍCEOS

POLICEMENTO HIDROLACA AS, se trata de un sellador de poros al agua, fabricado a base de emulsiones acrílicas. Desarrollado para proteger superficies cementíceas como complemento del sistema de microcemento y pisos de hormigón alisado.

Ventajas

- La superficie adquiere una terminación brillante.
- Prolonga la vida útil de los pisos ya que los hace resistentes al desgaste.
- Posee una excelente terminación y sellado de poros.
- Resiste exposición a rayos UV.
- Aumenta la resistencia a la acción de agentes adversos como grasas, productos corrosivos, aceites, etc.
- También posee una elevada resistencia al agua y detergentes.
- Evita la adherencia de polvo.

Consumo

Aproximadamente un litro para 10 a 12 m², dependiendo de la naturaleza, porosidad y rugosidad del sustrato. Se recomienda la aplicación de dos manos.

Usos básicos

- Sellado y terminación de POLICEMENTO PISO M TOP.
- Pisos cementíceos industriales, comerciales, deportivos, de cemento alisado en general.
- Baldosas premoldeados.
- Pisos deteriorados o en superficies erosionadas, donde exista polvo evitando el desprendimiento del mismo.
- Como protección y sellado de cosmética general del hormigón.

Presentación

Bidones de 5 L y 10 L.

Almacenaje

En lugar seco, bajo techo.

Vida útil: 1 año en envase cerrado de origen.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2023.1



Aplicación

Preparado de la superficie:

La superficie a tratar debe estar limpia, sana, firme, seca, totalmente exenta de óxidos, aceite, grasa y restos de pinturas anteriores. En el caso de superficies antiguas de hormigón o alisados cementíceos, es apropiado un tratamiento con ácido muriático, seguido de un hidrolavado. Las superficies de hormigón que presenten huecos deben ser reparadas hasta que queden lisas sin imperfecciones, utilizando para ello la metodología adecuada. Se debe quitar el polvo antes de aplicar.

Piso de hormigón nuevo

Esperar mínimo 14 días de terminado o la completa pérdida de la humedad.

Microcemento y cosmética del hormigón

El sellador de poros debe aplicarse luego de 24 horas o hasta eliminación completa de humedad.

En todos los casos antes descritos, aplicar sin diluir con un aplicador pasacera y paño de felpa. Recomendamos distribuir el producto de forma uniforme procurando no dejar acumulación de material. Si previo a la utilización del sellador de poros se procede a lavar la superficie, recomendamos dejar secar por completo antes de comenzar la aplicación.

En caso de hormigones degradados recomendamos previamente el uso de **POLICEMENTO SD** o **POLICEMENTO SDR** para consolidación del mismo.

La temperatura recomendada de aplicación no debe ser inferior a 10°C.
Agitar el producto antes de utilizar.

NOTA

Ante cualquier inquietud, le sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico, para lograr una correcta utilización del producto.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar