

Ficha técnica

Versión 2020.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO MC B

MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN BASE ACUOSA



POLICEMENTO MC B es un producto líquido color blanquecino, cuya característica principal una vez pulverizado sobre la superficie del hormigón fresco, es la formación de una película homogénea, uniforme, continua y flexible, que actúa de barrera contra la evaporación brusca del agua. De tal modo, que el hormigón completa su fraguado y curado en presencia de la humedad necesaria para la total hidratación del cemento.

Cumple con las exigencias de las normas: IRAM 1675 y ASTM C-309.

Ventajas

Evita la fisuración por retracción plástica y secado. Es fácil de aplicar tanto horizontal como verticalmente.

Protege al hormigón en clima caluroso, bajo el rayo del sol o la acción del viento.

Desarrolla mejores resistencias mecánicas en el hormigón, incluso a la abrasión.

Al carecer de solventes aromáticos o alifáticos no es tóxico para el medio ambiente, minimizando medidas de precaución durante su aplicación.

Es fácil de aplicar tanto horizontal como verticalmente.

Almacenaje

En lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor o llama.

Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

Usos básicos

POLICEMENTO MC B, ha sido desarrollado para el curado del hormigón, se sugiere su utilización:

- Bajos condiciones climáticas de muy baja humedad ambiental, vientos secos frecuentes y altas temperaturas.
- En sustratos exteriores.
- Para garantizar en la decisiva etapa del curado, los proyectos de hormigones impermeables y durables.
- Cuando es requerido un elevado comportamiento técnico, se sugiere la utilización de **POLICEMENTO CU S**.

Consumo

Aproximadamente 0,150 a 0.200 L/m² de acuerdo con la naturaleza del sustrato.

Presentación

En tambores metálicos de 200 L y baldes 20 L.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1



Aplicación

POLICEMENTO MC B se aplica tan pronto haya desaparecido el agua libre exudada en la superficie del hormigón fresco, lo cual ocurre entre $\frac{1}{2}$ y 2 horas luego del alisado, dependiendo del clima y del tipo de hormigón.

La aplicación se hace mediante un pulverizador a presión, sin diluir, en forma pareja y uniforme.

En el caso de hormigones endurecidos bajo encofrado, se emplea para continuar el curado. Para ello, se desencofra, se mejora bien el hormigón y una vez desaparecida el agua superficial, se rocía con **POLICEMENTO MC B**.

Información al consumidor

Agitar el recipiente previo al uso del producto.

En caso de lluvia, antes de que la película se haya secado, conviene retocar las partes afectadas.

Se entrega también incoloro para el curado de pisos y pavimentos coloreados.

No contiene solventes volátiles inflamables. Durante el almacenaje y el manipuleo, deben observarse las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación vigente.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar