

Ficha técnica

Versión 2024.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO TOP FINO

MICRO REVESTIMIENTO CEMENTÍCEO DECORATIVO



POLICEMENTO TOP FINO es revestimiento cementíceo de dos componentes predosificados, compuesto por ligantes acrílicos, cementos especiales, aditivados con pigmentos y reforzado con minerales de granulometría controlada.

Ventajas

- Ideal para renovar revestimientos existentes, sin removerlos.
- Se aplica en bajos espesores.
- Es fácil de mezclar, aplicar y lijar.
- De rápida aplicación.
- Su consistencia tixotrópica permite la aplicación vertical.
- Posee total adherencia al sustrato existente.
- Uso interior y exterior.

Consumo

Aproximadamente 1 Kg/m² en dos manos, dependiendo de la rugosidad del sustrato.

Presentación

En módulos predosificados de 7 y 35 Kg.
Amplia gama de colores.

Usos básicos

- En hogares, oficinas, showrooms, locales comerciales, etc.
- Sobre muros preexistentes, revoques, y mesadas.
- Sobre revestimientos existentes, porcelanatos, azulejos y cerámicos.
- Como maquillaje en hormigones a la vista obteniendo superficies suaves y sin irregularidades ni poros.

Almacenaje

En lugar seco, bajo techo.

Vida útil: seis meses manteniendo el envase cerrado de origen.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640ng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2024.1



Aplicación

Preparación de la superficie:

La superficie a revestir debe estar limpia, sana, firme, libre de humedad, totalmente exenta de aceite, grasa y restos flojos de revestimientos anteriores.

En caso de **superficies cerámicas o azulejos**, usar como base niveladora **POLICEMENTO PISO M**.

Las superficies de hormigón o mortero que presenten huecos deben ser reparadas con **POLICEMENTO SUPER M 1** o **SUPER M 2** según el espesor de la reparación, hasta que queden lisas sin imperfecciones, utilizando para ello la metodología adecuada (sugerimos consultar la ficha técnica del material a utilizar). Se debe quitar el polvo antes de revestir. Hormigones y morteros deberán tener una edad mínima de 15 días de acuerdo al clima y a la ventilación del ambiente, antes de aplicar **POLICEMENTO TOP FINO**. Sobre base niveladora **POLICEMENTO PISO M** esperar 24 hs.

Aplicación sobre Durlock.

Usar **POLICEMENTO ADL S** como puente de adherencia.

Colocación:

En caso que la llana haya dejado imperfecciones en la base de **POLICEMENTO PISO M** y antes de aplicar **POLICEMENTO TOP FINO**, eliminar las mencionadas imperfecciones con lija fina grano entre 60 a 100 según el grado de irregularidad. Lijar antes que la base haya secado completamente y obtenido dureza. Si **POLICEMENTO PISO M** secó totalmente, esta tarea debe realizarse por medios mecánicos.

En superficies irregulares repetir la operación con **POLICEMENTO PISO M** hasta lograr una terminación lisa antes de aplicar **POLICEMENTO TOP FINO**.

En un recipiente limpio, mezclar **POLICEMENTO TOP FINO** con agitador mecánico incorporando al **componente A** (líquido) el **componente B** (polvo cementíceo), mezclar lentamente de forma constante para no incorporar aire a la mezcla hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

Importante no adicionar agua a la mezcla obtenida con los dos componentes.

Una vez mezclado **POLICEMENTO TOP FINO**, se aplica sobre **POLICEMENTO PISO M** con llana plástica o metálica lisa, distribuyendo de forma homogénea en espesores finos. Lijar con lija grano entre 150 y 220,

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2024.1



según la textura de terminación de la superficie para eliminar imperfecciones y continuar con la mano siguiente, repitiendo el lijado para obtener una superficie uniforme y suave.

Tiempo de secado:

Dependiendo de las condiciones climáticas, aproximadamente dejar pasar 8 a 12 horas entre manos.

Laqueado:

Pasadas 24 hr aplicar dos manos de **POLICEMENTO HIDROLACA AS** para protección e impermeabilización del **POLICEMENTO TOP FINO**.

En caso de necesitar una mayor protección mecánica y química, recomendamos aplicar **POLICEMENTO LACA PU** en un mínimo de dos manos. Tener en cuenta que en colores oscuros la utilización de **POLICEMENTO LACA PU** intensifica significativamente el color de la base de **POLICEMENTO TOP FINO**.

No colocar a temperatura inferior a 8° C y superiores a 35° C.

Se recomienda consultar las fichas técnicas de todos los productos recomendados.

Limpieza:

Las herramientas se limpian fácilmente con **AGUA**, antes de que el producto se haya secado.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar