

Ficha técnica

Versión 2020.1

# POLICEMENTO

## POLICEMENTO ZRG

### COMPUESTO LÍQUIDO PARA EL GALVANIZADO EN FRÍO



**POLICEMENTO ZRG** es una pintura de caucho clorado acrílico, con alto contenido de cinc metálico, lista para usar. Color gris.

#### Ventajas

- Sistema monocomponente, de fácil y rápida aplicación.
- Excelente protección de estructuras metálicas, galvanizadas y zincadas.
- Muy buena resistencia a atmósferas sumamente húmedas y salitrosas.

#### Consumo

Su consumo es de 0,320 Kg/m<sup>2</sup> para 60 micrones de película seca.

#### Usos básicos

- Protección y anticorrosivo de estructuras de acero y de acero galvanizado a la intemperie, en ambientes húmedos o en contacto permanente o frecuente con agua.

#### Presentación

**POLICEMENTO ZRG** se comercializa en latas de 2 Kg.

#### Almacenaje

Bajo techo, lejos de fuente de calor o llama. Inflamable.

Vida útil: 6 meses en envase cerrado en origen.

#### Aplicación

**POLICEMENTO ZRG** se aplica con pincel o rodillo sobre la superficie limpia, libre de gratitud.

Mezclar bien el producto antes de comenzar la aplicación y también durante la misma, ya que el pigmento metálico es pesado.

De ser necesario, adelgazar con el **DILUYENTE N° 2** para facilitar la colocación.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

## Ficha técnica

Versión 2020.1

**Características técnicas**

Densidad:	2,6 Kg/L
Tiempo de secado al tacto:	30 min
Tiempo de secado duro:	12 hs
Zinc, referido a los no volátiles:	90%
Materias no volátiles :	84%
Adhesividad:	100%
Aplicabilidad:	Buena
Aspecto de la superficie pintada:	Bueno
Espesor de película seca para 0,125 L/m <sup>2</sup> :	60 μm

**Nota**

Ante cualquier inquietud, por favor comuníquese con nuestro Departamento Técnico para lograr una óptima utilización del producto.

**Información al consumidor:**

El DILUYENTE N° 2 contiene solventes inflamables. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar