

Ficha técnica

Versión 2020.1

POLICEMENTO



POLICEMENTO EPOXI IMPH

IMPRIMACIÓN EPOXI PARA SUPERFICIES HÚMEDAS

POLICEMENTO EPOXI IMPH es un sistema epoxi especialmente desarrollado para imprimir superficies saturadas de humedad.

Se presenta en dos componentes predosificados. Por mezclado de ambos se logra un líquido espeso, de color ámbar transparente.

Ventajas

- Mejora la adherencia de todo tipo de morteros y revestimientos epoxi sobre substratos cementíceos húmedos pero no mojados, especialmente en superficies extensas.

Consumo

Sobre superficies lisas, aproximadamente 0,150 Kg/m² por mano.

Almacenaje

Entre 10 y 25° C, bajo techo.

Vida útil: 1 año, en envases originales cerrados.

No inflamable; arde en contacto con llama.

Usos básicos

- Como puente de adherencia para todo tipo de morteros epoxi y revestimientos epoxi para pisos, cuando el sustrato se encuentre húmedo.
- Para impregnar fieltros de vidrio (mat), en los laminados simples o múltiples con resinas epoxi, en el revestido de piletas y tanques industriales.

Presentación

En juegos predosificados de 1 Kg y 3 Kg, en dos componentes.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1



Aplicación

La superficie a imprimir tiene que estar firme y limpia, sin grasas, aceites o asfaltos.

Mezclar ambos componentes aproximadamente 3 a 4 minutos hasta lograr un producto homogéneo, mediante un mezclado mecánico.

La colocación se hace con espátula flexible, cepillo de cerda o pinceleta recortada.

En superficies muy irregulares, verificar que no quede imprimación acumulada en los huecos.

El producto a colocar sobre la superficie a tratar debe ser aplicado luego de 1 hora y antes de 9 de imprimada.

Las herramientas se limpian fácilmente con **DILUYENTE N° 1**, antes de que el material se haya secado.

Información al consumidor

Cuando la **POLICEMENTOEPOXI IMPH** se utiliza sobre superficie húmeda como base para un revestimiento de color oscuro, no impide que la humedad provoque manchas blanquecinas.

DILUYENTE N° 1 contiene solventes inflamables. Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

El contacto de las resinas epoxi y los endurecedores con la piel y mucosas puede ocasionar reacciones alérgicas en personas predispuestas. Utilizar guantes y cuidar los ojos con gafas. Realizar la limpieza personal con agua y jabón; no con solventes. Emplear una crema protectora.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar