

Ficha técnica

Versión 2020.1

POLICEMENTO

POLICEMENTO PRIMER J PU

IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE PARA SELLADORES POLIURETÁNICOS SOBRE SUSTRATOS HÚMEDOS



POLICEMENTO PRIMER J PU es un producto monocomponente, especialmente desarrollado para imprimir juntas y fisuras en presencia de humedad.

Es un líquido de color ámbar claro transparente, cuya densidad a 20° C es 0,986 Kg/L.

Ventajas

- Fácil de aplicar al ser monocomponente.
- Posee excelentes propiedades de imprimación y adherencia a distintos sustratos.
- Secado rápido.
- Garantiza la perfecta adherencia del sellado al sustrato poroso.
- Asegura la adherencia del sellador a largo plazo.

Almacenaje

Entre 10 y 25° C, bajo techo. Evitar mantener los recipientes abiertos después de su uso.

Vida útil: 1 año, en envases originales cerrados.

Usos básicos

- Mejorar la adherencia de los selladores poliuretánicos.
- Imprimación de labios de juntas.
- Imprimación en fisuras.
- Imprimación en superficies con un tenor de humedad menor al 8%.

Consumo

Sobre superficies lisas, aproximadamente 0,040 L/metro lineal en juntas de 2 x 2 cm.

Dependiendo de la absorción y porosidad del sustrato.

Presentación

En lata de 0,250 Kg.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2020.1



Aplicación

La superficie debe estar firme y limpia, sin grasas, aceites, óxidos, asfaltos o pinturas.

La colocación se hace con pincel en una capa delgada, continua y en una sola pasada.

Colocar el sellador cuando el primer esta aun pegajoso al tacto, dependiendo esto de la temperatura ambiente y la humedad relativa.

Limpiar las herramientas con **Diluyente Nº 1**, inmediatamente luego de su uso.

En caso de presencia de humedad en el sustrato, se recomienda la utilización de **POLICEMENTO PRIMER J**.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar